

Keramická ochrana laku Koch Ceramic Allround C0.01

Dlouhodobá keramická ochrana laku, která chrání karoserii před různými vlivy prostředí a významně přispívá k udržení a zvýšení hodnoty vozidla.

Popis: Keramická ochrana laku Ceramic Allround C0.01 poskytuje:

- Dlouhodobou ochranu povrchu s životností 18-24 měsíců
- Hladký, hydrofobní povrch s lotosovým efektem „**water beading**“
- Stabilní lesk i po použití kyselých a alkalických čisticích prostředků
- Nečistoty nepřilnou k ošetřenému povrchu, jdou snadno čistit
- Ochranu ošetřeného povrchu před vlivy prostředí, jako je UV záření, posypová sůl, trus ptáků a polétavou rez
- Ochrana ošetřeného laku před kyselými a alkalickými přípravky s hodnotou pH v rozmezí 5 až 12
- Snadná aplikace

Po 18–24 hodinách po aplikaci je již povlak odolný vůči povětrnostním vlivům.

K úplnému vytvrzení dojde přibližně po devíti dnech.

Balení stačí na 5 vozidel.

Oblast použití: Lakované povrchy na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech, obytných vozech, karavanech, lodích atd.

Doporučení aplikace:

Před leštěním a konečnou ochranou vozidlo důkladně očistěte nebo umyjte alkalickým přípravkem (např. čističem Green Star Universal naředěným v poměru 1:10, nepoužívejte šampony s voskem). V případě hrubého znečištění (např. pryskyřice, polétavá rez, dehet atd.) předčistěte povrch pomocí čisticí modelíny nebo použijte odstraňovače asfaltu např. [Teerwäsche A](#) a podobně.

Příprava laku se v závislosti na jeho stavu (od silně až po středně zvětralý) provádí strojově pomocí hrubé brusné pasty Heavy Cut H9.01 nebo jemné brusné pasty [Fine Cut F6.01](#). Přesné pokyny najdete v informacích o výrobcích [Heavy Cut H9.01](#) a [Fine Cut F6.01](#).

Zpracování mírně zvětralého laku a odstranění hologramů po leštění pomocí přípravků Heavy Cut H9.01 nebo Fine Cut F6.01 se provádí strojově politurou s vysokým leskem [Micro Cut M3.02](#) s použitím excentrické leštičky s nucenou rotací (např. Makita PO5000C). K tomuto si prosím přečtěte informace o použití přípravku Micro Cut M3.02.

Zbytky leštěnky zcela odstraňte profesionálním hadříkem z mikrovláken.

Všechny povrchy setřete mírným tlakem čistou profesionální utěrkou z mikrovláken napuštěnou odstraňovačem silikonu a vosku - [Silicon-& Wachsentsferner](#) (ředěného 1:1 s vodou) a těsně před zaschnutím otřete další novou profesionální utěrkou z mikrovláken. Pouze tak se zcela odstraní tenzidy, sušící přípravky, oleje obsažené vleštěnkách atd. a zabrání se problémům s přilnavostí Ceramic Allround C0.01.

Pozor: u citlivých unilaků nebo jednovrstvých laků je nutno odstraňovač silikonu a vosku - Silicon- & Wachs-entferner zředit v poměru 1:4 vodou, nejlépe destilovanou, aby se zabránilo případnému zmatnění.

Poslední šmouhy doleštíte lehce další čistou profesionální utěrkou z mikrovláken. Povrch laku by měl být nyní na slunci nebo pod lampou na kontrolu laku bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se již na lak nesmí sahat rukama nebo se ho dotýkat prsty (nebezpečí problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní dokonale připraven na Ceramic Allround C0.01.

Aplikační hadřík oviňte kolem aplikátoru. Na Aplikační hadřík nakapejte rovnoměrně o celé ploše přípravek Ceramic Allround C0.01 a jím potírejte lak. Musí být vidět uzavřený tekutý film. Po nanesení do kříže - dvě podélné a dvě příčné vrstvy, nechte přípravek 1–2 minuty odvětrat a poté jej ihned vyleštíte přiloženou utěrkou z mikrovlákna. Následně další čistou utěrkou odstraňte přebytky naneseného přípravku a poté čistou stranou utěrky vyleštíte ošetřenou plochu krouživými pohyby směrem zvenčí dovnitř. Na závěr se pod lampou na kontrolu laku ujistěte, že nikde nezbyly žádné šmouhy.

V případě vrstvení Cermic (dvojitě vrstvy) je třeba mezi prvním a druhým nátěrem dodržet dobu schnutí asi 25 minut.

Po 18–24 hodinách je již povlak odolný vůči povětrnostním vlivům.

Spotřeba na osobní auto cca 15–20 ml.

Před použitím si na obalu nebo vnější krabici přečtěte upozornění na nebezpečí a proveďte příslušná ochranná opatření.

Ceramic Allround C0.01 reaguje se vzdušnou vlhkostí. To může po otevření láhve způsobit vytvoření krystalů na jejím okraji. Pokud se tyto krystaly dostanou na aplikační hadřík, může se ošetřovaný povrch poškrábat. Proto je třeba krystaly vždy otřít hadříkem, než produkt nakapete na aplikační hadřík.

Pokud se Ceramic Allround C0.01 během aplikace stane více tuhým a lepkavým, bylo použito příliš málo přípravku a je nutno nanést přípravek znovu.

První mytí vozidla však proveďte nejdříve po devíti dnech, protože uzavírací vrstva je zcela vytvrzená až po této době. **Znečištění jako ptačí trus a zbytky hmyzu je však přesto nutno jemně odstranit co nejrychleji i během prvních devíti dnů. Nepoužívejte čisticí prostředky s hodnotami pH nižšími než 5 nebo vyššími než 12.**

Mytí vozidla: Aby byl vysoce lesklý keramický povrch zachován co nejdéle doporučujeme ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte prostředek [Green Star Universal](#) (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte jemnou pěnu [Gentle Snow Foam](#). Následná péče: Profesionální následná péče udržuje keramický povlak a minimalizuje vznik skvrn od vody. Proto po umytí vozidla doporučujeme použít přípravek ProtectorWax (ředění 1: 100) jako mokrou konzervaci nebo přípravek [Hand Wax W0.01](#) jako voskovou konzervaci. Přesné pokyny pro zpracování najdete v informacích o přípravku.

Sada Ceramic Allround C0.01 (505001) obsahuje:

505075 Ceramic Allround C0.01 (75 ml) - **stačí na 5 vozidel**

999621 blok aplikátoru (1 ks)

999620 Aplikátorová utěrka z mikrovlákna 10 × 10 cm (5 kusů)

999619 Speciální utěrka z mikrovlákna, šedá 40 × 40 cm (1 ks)

9998049 Certifikát keramický povlak (5 kusů)

9998050 Samolepka na blokování dveří s keramickým povrchem (5 ks)